

## LOBADUR® Fugenkittlösung

Pojidlo na rozpouštědlové bázi k výrobě tmelu z dřevěného prachu.

Stupeň lesku:                   Odpadá  
Balení:                         12 l, 5 l  
Obsah pevných látek:       11 ± 1%  
Viskozita:                    Není určena  
(Fordův pohárek # 4)  
GIS kód:                       G2

**Alternativní produkt:**       LOBADUR® WS EasyFill Plus - GIS kód: W2

**Oblast použití:**               K uzavření spár a malého poškození na parketách a dřevěných podlahách. Pro dřevěné konstrukce nebo sešroubované dřevěné podlahy. Po zaschnutí dojde k vytvoření velice pevného spoje. Velmi rychlé schnutí s vynikající pliností a velmi dobře broušitelný.

**Ostatní upozornění:**

- Materiál dobře protřepejte.
- LOBADUR® Fugenkittlösung smíchejte s jemným dřevěným prachem požadovaného druhu dřeva až vznikne pastovitá hmota.
- Čím jemnější je dřevěný prach, tím je lepší roztíratelnost hmoty a přilnavost ve spárách.
- Dřevěná podlaha se celoplošně touto hmotou před posledním zbrúšením vytmelí za pomoci nerezové špachtle – při větším poškození a v případě větších spár se po aplikaci 1. vrstvy aplikuje ještě jedna vrstva.
- Jemné broušení následuje po zaschnutí.
- Zbytky tmelu musí být ze dřeva zcela odstraněny.

**Pokyny na zpracování:**

1. Hrubý tmel a střední tmel (např. dřevěný prach - zrnitost 36 nebo 60)
2. Spárování
3. Schnutí
4. Finální jemný tmel (např. dřevěný prach – zrnitost 100)
5. Úprava povrchu

**Doporučené nářadí:**         LOBATOOL nerezová špachtle

**Spotřeba:**                    V případě nových dřevěných parket spotřebujeme asi 100 ml/m<sup>2</sup> (10 m<sup>2</sup>/l)

**Doba schnutí:**                V závislosti na velikosti spár 30 až 60 minut. Po úplném zaschnutí (cca. 2 hodiny) je možné přelakování všemi rozpouštědlovými laky LOBADUR® nebo je možná impregnace oleji LOBASOL®.

**Možné zpracování povrchu:**   Lakování - všemi vodními laky LOBADUR® WS bez omezení.  
Lakování - všemi rozpouštědlovými laky LOBADUR® po úplném zaschnutí.  
Olejování - všemi oleji LOBASOL® po úplném zaschnutí.

**Ředidlo:**                        Neředíte, produkt je připraven ke zpracování!

**Skladování a přeprava:**     V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Je odolný vůči mrazu.  
VbF: A1 F lehce hořlavý, Xi dráždivý  
UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: třída 3 F1, skupina balení III

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou  
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR®**

**Toxikologické infor.centrum Praha:**  
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

**LiKOR, s.r.o.**  
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019  
E-mail: [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)

Přepřacovaný firmou LOBA:

03.06.2005 DK