

LOBADUR® WS EasyFill Plus

Pojidlo na vodní bázi určené k výrobě rychleschnoucího tmelu smícháním s dřevěným prachem.

Stupeň lesku: odpadá
Balení: 5 l, 1 l
Obsah pevných látek: 20 ± 1%
Viskozita:
(Fordův pohárek # 4)
Není určeno
GIS kód: W2 – náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy o nebezpečných látkách)

Oblast použití: K uzavření spár a prasklin nebo na opravu drobného poškození parket a dřevěných podlah. Rychlé schnutí, velmi dobře broušitelné, vynikající plnivost spár.

Pokyny na zpracování:

- Materiál dobře protřepejte
- LOBADUR® WS EasyFill Plus smíchejte s jemným dřevěným prachem požadovaného druhu dřeva, až vznikne pastová hmota.
- Čím jemnější je dřevěný prach, tím je lepší roztíratelnost hmoty a přilnavost ve spárách.
- Při větším poškození a větších spárách dřeva po zaschnutí 1. vrstvy aplikujte ještě 2. vrstvu. Jemné broušení následuje po zaschnutí
- Zbytky tmelu musí být důkladně odstraněny (nebezpečí vzniku skvrn po přelakování)

Pokyny pro nanášení:

1. Hrubý tmel a střední tmel (např. dřevěný prach - zrnitost 36 nebo 60)
2. Spárování
3. Schnutí
4. Finální tmel (např. dřevěný prach – zrnitost 100)
5. Úprava povrchu

Doporučené nářadí: LOBATOOL nerezová špachtle

Spotřeba: U nových parket s jemnými spárkami cca. 50 ml/m² (20 m²/l)

Doba schnutí: Závisí na velikosti spár, po jedné až dvou hodinách je možné přebroušení. Přelakování vodními laky LOBADUR® WS nejdříve po 2 hodinách. Přelakování rozpouštědlovými laky LOBADUR® nebo olejovými oleji LOBASOL® nejdříve po úplném zaschnutí (nejlépe přes noc).

Možnost ošetření povrchu: Lakování - všemi vodními laky LOBADUR® WS bez omezení.
Lakování - všemi rozpouštědlovými laky LOBADUR® po úplném zaschnutí.
Olejování - všemi oleji LOBASOL® po úplném zaschnutí.

Ředidlo: Neředte, materiál je připraven ke zpracování!

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál.
Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

03.06.2005 DK