

## TECHNISCHE DATEN



<b>Produktbeschreibung:</b>		
Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) /		
Covering type according to EN649: Heterogeneous resilient-flooring (PVC)		
Stärke / <i>thickness</i> :	5 mm	
Gewicht pro qm / <i>weight per sqm</i> :	ca. 8,3 kg	
Nutzschicht / <i>wear layer</i> :	0,3 mm	
PU vergütet / <i>PU coated</i> :	ja / yes	
Gefaste Kante / <i>bevelled edge</i> :	ja / yes	
Nutzungsklasse / <i>utilization class</i> :	23/31	
<b>Formate und Abmessungen:</b>		
Plankenformat / <i>plank size</i> :	1505 x 235 mm	
Verpackungseinheit / <i>packaging unit</i> :		
Karton / <i>box</i> :	2,122 m <sup>2</sup> (6 Planken / <i>planks</i> )	
Palette / <i>pallet</i> :	118,832 m <sup>2</sup> (56 Kartons / <i>boxes</i> )	
<b>Technische Werte:</b>		
Resteindruck / <i>residual indentation</i> :	DIN EN ISO 24343-1	0,07 mm
Dimensionsstabilität / <i>dimension stability</i> :	EN 434	0,05% quer
Rutschhemmstufe / <i>anti slip category</i> :	DIN 51130	R9
Rutschfestigkeit / <i>slip resistance</i> :	EN 13893	Klasse DS
Brandverhalten / <i>fire behaviour</i> :	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1 = B1 / B <sub>fl</sub> -s1 = B1 im System mit ComfortTEC C <sub>fl</sub> -s1 = B1 / B <sub>fl</sub> -s1 = B1 in combination with ComfortTEC
Lichtechtheit / <i>lightfast</i> :	ISO 105-B02	≥ 6
Fußbodenheizung / <i>underfloor heating</i> :	geeignet zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen <i>suitable for all standard warm-water heating systems</i>	
Wärmedurchlasswiderstand / <i>heat transmission resistance</i> :	EN 12667	0,033 m <sup>2</sup> K/W 0,0254 m <sup>2</sup> K/W im System mit ComfortTEC <i>0,0254 m<sup>2</sup> K/W in combination with ComfortTEC</i>
Stuhlrollenbeanspruchung / <i>castor wheel traffic</i> :	EN 425	Typ W
Trittschallverbesserungsmaß / <i>footfall sound absorption</i> :	EN 140-8	ca. 7 dB / ca. 11 dB im System mit ComfortTEC <i>approx. 7 dB / 11 dB in combination with ComfortTEC</i>
Chemikalienbeständigkeit / <i>chemical resistance</i> :	EN 423	beständig / <i>resistant</i>
Verschleißverhalten / <i>wear behaviour</i> :	EN 660-2	Gruppe T / <i>group T</i>
Garantie / <i>guarantee</i>		
Privater Einsatzbereich / <i>privat application</i> :	20 Jahre / <i>20 years</i>	

Stand: 08/2012 Technische Änderungen vorbehalten! / Subject to technical alterations!



Windmüller Flooring GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13 | D-32756 Detmold

Tel.: +49 (0) 52 31 - 60 22 5-0 | Fax: +49 (0) 52 31 - 60 22 5-99

E-Mail: [info@windmoeller-flooring.de](mailto:info@windmoeller-flooring.de)

[www.windmoeller-flooring.de](http://www.windmoeller-flooring.de)

