

## Informace o výrobku: Ochranná olejová lazura na dřevo *Efekt*

**Popis výrobku:** Dekorativní polomatný nátěr k ochraně dřeva s metalickým efektem na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorách. S otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesychání. Odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření. Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou a po desetiletí se osvědčil také za extrémních klimatických podmínek. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

Bez obrušování jednoduše přetřít; základní nátěr není třeba. Dá se natírat snadno a bez zratelných okrajů. Při natírání nezasychá.

**Oblasti použití:** Veškeré dřevo ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrové stálé stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (nerozměrové stálé stavební díly).

### Barevné odstíny:

Osmo Ochranná lazura na dřevo je k dostání ve 4 barevných odstínech:

- č. 1140 stříbrný akát
- č. 1141 stříbrná křemen
- č. 1142 stříbrná grafit
- č. 1143 stříbrná onyx

**Velikosti balení:** 0,005 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l

**Vydatnost:** 1l stačí při 1 nátěru na cca 26 m<sup>2</sup> u hoblovaného dřeva;  
cca 30 m<sup>2</sup> u jemně řezaného dřeva

Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo dřevo jemně řazané a chcete vědět kolik materiálu potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce [www.osmocolor.eu](http://www.osmocolor.eu) - výpočet spotřeby.

**Obsažené látky:** Baze přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, lněný olej); pigmenty kysličníku železitého a organické pigmenty, kysličník titaničitý - bílý pigment, pigmenty s efektem, sikativa (sušidla) a aditiva. Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 400 g/l (kat. A/e (2010)). Detailní deklaráce / bezpečnostní list výrobku/ v plném znění na vyžádání.

### Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
Viskozita: 30 s (DIN 53211/4mm)  
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu  
Bod vzplanutí: > 55°C podle DIN 53213

**Skladovatelnost:** 5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

**Příprava:** Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo Ochranná lazura na dřevo je připravená ihned k použití. Neředte. Dobře

## Informace o výrobku: Ochranná olejová lazura na dřevo *Efekt*

promíchejte. Pokud je to možné, první nátěr naneste před montáží na dřevo ze všech stran. Pokud je požadována preventivní ochrana proti plísni, modráni dřeva a napadení hmyzem, dřevo předem natřít – pokud možno ze všech stran – Osmo Impregnací dřeva WR\*.

\*Používejte bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím si vždy přečtěte informace o výrobku uvedené na obalu.

**Zpracování:** Pevným štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovláken naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání. Potom proveďte druhý nátěr. Při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr na plochu očištěnou od znečištění.

Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.

**Čištění pracovního náradí:** Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

**Doba schnutí:** Lze přetřít, když je suché na dotyk po cca 4-6 hodinách (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí. Doba schnutí cca 12 hodin.

**Upozornění:** Transparentní barevný odstín je ovlivněn přírodní barvou dřeva a může se proto lišit od odstínu vzorku. Světlé transparentní odstíny poskytují pouze malou ochranu proti UV záření a nedoporučují se proto pro plochy silně vystavené slunci. Povrch je po uschnutí na začátku mírně lesklý, potom polomatný. Aby se prodloužila trvanlivost, po důkladném uschnutí 1 x natřít Osmo Olejem na ochranu proti UV záření *Extra 420* bezbarvým. Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat.

**Bezpečnostní pokyny:** Zápalmý. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů - nekuřte. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim, kobaltkarboxylát a dichlofluorid (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

**Pozor:** Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení!). Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 02/2010)