

Informace o produktu: Protiskluzový terasový olej

Protiskluzový nátěr do vnějších prostor

Popis výrobku: Polomatný konečný nátěr na terasové dřevo již upravené zabarveným olejem nebo jako bezbarvý samostatný nátěr. Obsahuje speciální, vysoce zhuštěné organické protiskluzové přísady, které jsou rovnoměrně rozděleny v nátěru a po uschnutí působí protiskluzově.

Na bázi přírodních rostlinných olejů, odpuzuje vodu. Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně proti napadení plísní, řasou a houbou. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Bez obrušování jednoduše přetřít. S otevřenými póry, snižuje bobtnání a smršťování dřeva. Aplikuje se snadno a bez zratelných okrajů. Při natírání nezasychá.

Oblasti použití: Všechny dřevěné terasy a schody ve vnějších prostorách např. z bangkirai, massaranduba, garapa, modřínu, douglasky nebo borovice. Vhodný pro rýhované, drážkované a obzvláště hladké povrchy teras.

Barevné odstíny: č. 430, bezbarvý

Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l, 25 l

Vydatnost: Obsah stačí při 1 nátěru na cca 60 m²

Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo drsné po řezu a chcete vědět kolik materiálu potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce www.osmocolor.eu - výpočet spotřeby.

Obsažené látky: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku a lněný olej); sikativa (sušidla) a aditiva. Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzin dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 500 g/l (kat. A1 (2010)).

Detailní kompletní deklaráci Vám rádi zašleme na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota): 0,9 - 1,0 g/cm³

Viskozita: 20-30 s (DIN 53211/4mm)

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: nad 60°C podle DIN 53213

Skladovatelnost Výrobek je trvanlivý 5 let a déle, je-li skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před aplikací 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Příprava: Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. vlhkost dřeva 20%). Osmo Protiskluzový terasový olej je hotový přímo k natírání, neředěte. Dobře promíchejte. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré nánosy barev a laků je nutno odstranit. Pokud je to možné, první nátěr naneste před montáží na dřevo ze všech stran.

Aby se dosáhlo optimální trvanlivosti nátěru, před prvním nátěrem dřevo nechat zvětrat několik týdnů. Tropické tvrdé dřevo bezpodmínečně vystavit 3 měsíce povětrnostním vlivům.

Doporučujeme první nátěr terasy zabarveným olejem jako např. Osmo Olejem na bangkirai, modřín nebo douglasku nebo Osmo Ochranou lazurou na dřevo. Osmo Terasový olej s protiskluzovým efektem tak působí jako ochrana proti povětrnostním vlivům a prodlužuje trvanlivost nátěru.

Informace o produktu: Protiskluzový terasový olej Protiskluzový nátěr do vnějších prostor

Pokud je požadována preventivní ochrana proti plísní, modráni dřeva a napadení hmyzem, dřevo předem natřít – pokud možno ze všech stran – Osmo Impregnací dřeva WR*.

*Používejte bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím si vždy přečtěte informace o výrobku uvedené na obalu.

Zpracování

Pevným štětcem naneste tenkou vrstvu ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete.

Pro rychlou práci na velkých plochách doporučujeme přímo na míru pro terasová prkna vyrobený Osmo kartáč k natírání teras 150 mm, se kterým lze pracovat ve stoje a šetřit záda.

Nechte schnout za dobrého větrání.

S kombinací z barevného prvního nátěru a jednorázového konečného nátěru s Osmo Protiskluzovým terasovým olejem je Vaše terasa kompletně chráněna.

Pokud je požadována bezbarvá skladba nátěru, po uschnutí provést druhý nátěr s Osmo Protiskluzovým terasovým olejem.

Výsledek nátěru mimo jiné závisí na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební nátěr.

Čištění pracovního náradí: Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

Doba schnutí: cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Upozornění: Osmo Protiskluzový terasový olej je bezbarvý a chrání proto pouze omezeně před zešednutím působením UV-záření slunce. Jako bezbarvý samostatný nátěr, u ploch silně vystavených povětrnostním vlivům a také u ploch, ze kterých nemůže stékat voda, je zásadně třeba počítat s kratšími intervaly renovace.

Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrá efekt).

Aby se zabránilo zešednutí dřeva a ubývajícímu protiskluzovému účinku v místech silně zatěžovaných chůzí, měla by být u těchto ploch včas provedena dodatečná částečná úprava.

Pokud již došlo k zešednutí, plochu odšedít Osmo Odšedovačem č. 6607 a znovu provést úpravu. Některé druhy dřeva mají při vystavení povětrnostním vlivům sklon k vymývání ve vodě rozpustných barevných látek obsažených ve dřevu.

Bezpečnostní pokyny:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim, kobaltkarboxylát a dichlofluorid (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 02/2010)