

# FLOORDEX LEVEL 200C fein

**Cementová, samonivelační, rychle  
tuhnoucí, vyrovnávací podlahová hmota**

---

Pro interiér, podlahy

Vyrovnání podkladů před pokládkou

Výrobek CT-C25-F6-B1,5 podle EN 13813

Rychlé tuhnutí a vysychání

Samonivelační

Snadná zpracovatelnost

Možnost pojezdu kolečkovým nábytkem pod podlahovým kry-  
tem

Snadné skladování a transport díky modernímu plastovému  
obalu

# FLOORDEX LEVEL 200C

## Samonivelační, cementová rychle tuhnoucí vyrovnávací podlahová hmota

---

### Oblast použití:

Interiér. Podlaha.

Vyrovnání nosných podkladů před pokládkou podlahových krytin v suchém prostředí. Vhodná i pro prolití ve více vrstvách a upevnění podlahových topení. Možno použít také jako vyrovnávací vrstvu pod samonivelační hmotu s vyšší pevností v tlaku (35 N/mm<sup>2</sup>).

### Druh výrobku:

Samonivelační, rychletuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota s obsahem speciálních organických a anorganických pojiv, plniv a zušlechťujících přísad.

Vhodná pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování. S výbornými samonivelačními vlastnostmi a snadnou zpracovatelností.

Možnost pojezdu kolečkovým nábytkem po nalepení podlahoviny.

Není vhodná pro pružné a tvárné podklady jako např. dřevo nebo asfalt.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, nosný a bez trhlin a separačních materiálů (prach, krusty, tuk, oleje, zbytky barev, apod.).

Hladké podklady nutno zdrsnit, případně opatřit adhezivním můstkem. Praskliny a nerovnosti podkladu větší než 20 mm je nutno předem vyspravit. Smršťovací dilatace podkladu je vhodné vyplnit (předlití stěrkou, zatlacením). Funkční objektové konstrukční dilatace je nutné zachovat (vyplnění pružnou výplní a proříznutí stěrky).

Podklad smí vykazovat zbytkovou vlhkost max. 2 % hmotnosti.

Před aplikací stěrky je třeba savé podklady napenetrovat např. penetrací ARDEX P 51 DUNLOP Multi PD zředěnou v poměru 1:3 s vodou. Nesavé podklady opatřit nátěrem z ARDEX P 82 nebo ARDEX P 4.

### Zpracování:

Při ručním zpracování se stěrka připraví v mísicím vědru do aplikační konzistence postupným přidáním suché směsi do předepsaného množství vody za současného míchání pomocí vrtulového míchadla po dobu 1 až 2 minuty s rychlostí 400-600 ot./min. až do vzniku tekuté homogenní hmoty, která se ponechá cca 30 sekund odstát a následně se při pomalých otáčkách krátce domísí.

Po rovnoměrném rozlití hmoty na podkladní plochu se vrstva podle potřeby dorovná do požadované tloušťky pomocí zubového hladítka a průběžně se odzdušní ježkovým válečkem, který současně napomáhá její nivelizaci.

V případě strojního zpracování se míchání provádí omítacím strojem s příslušenstvím doporučeným výrobcem pro aplikace podlahových samonivelačních hmot. Kontrola aplikační konzistence se provádí předem zkouškou rozlivu podle EN 12706. K rozmíchání se použije pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008.

FLOORDEX LEVEL 200C se zpracovává při teplotách od +5 °C do +25 °C.

### Upozornění:

Čerstvě aplikovanou stěrku je nutno chránit minimálně 24 hodin před prudkým vyschnutím a tepelnými rázy (průvan, přímý sluneční svit, sálavé teplo z topidel apod.). Přidávání přísad a plniva k hotové směsi je nepřípustné.

### POZOR:

Může způsobit podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Udržujte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Zabraňte kontaktu s očima, kůží nebo oděvem. Při kontaktu s očima opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to možné. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte v suchu.

Obsah / obal odstraňte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

#### Technická data:

**Záměsný poměr:** 4,8-5 litrů vody : 25 kg prášku

**Spotřeba materiálu:** cca 1,7 kg/m<sup>2</sup>  
(při vrstvě 1 mm)

**Síla vrstvy:** 2-20 mm

**Zrnitost:** do cca 0,7 mm

**Pevnost v tahu  
za ohybu:** ≥ 6,0 N/mm<sup>2</sup>

**Pevnost v tlaku:** ≥ 25,0 N/mm<sup>2</sup>

**Přidržnost k podkladu:** ≥ 1,5 N/mm<sup>2</sup>

**Zpracovatelnost:** min. 20 minut  
(20°C)

**Pochůznost po:** 4-6 hodinách  
(20°C)

**Pokládka po:** cca 24 hodinách  
(20°C)

**Vhodnost pro  
podlahová topení:** ANO

**Zatížitelnost pojezdem  
kolečkovým nábytkem:** ANO

**Reakce na oheň:** A1

**Balení:** pytle po 25 kg netto

**Skladování:** V suchých prostorech v originálním uzavřeném balení cca 9 měsíců.

**Likvidace odpadu:** Podle zákona č 188/2004 Sb. a vyhlášky 381/02001 Sb.

**Bezpečnost práce:** údaje naleznete v bezpečnostním listu produktu

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.