

FLOORDEX LEVEL 250G

**Sádrová samonivelační, rychle tuhnoucí,
vyrovnávací podlahová hmota**

Pro interiér, podlahy

Vyrovnání podkladů před pokládkou

Výrobek CA-C25-F7 podle EN 13813

Rychlé tuhnutí a vysychání

Samonivelační

Snadná zpracovatelnost

Snadné skladování a transport díky modernímu plastovému obalu

FLOORDEX LEVEL 250G

Sádrová samonivelační, rychle tuhnoucí vyrovnávací podlahová hmota

Oblast použití:

Interiér. Podlaha.

Vyrovnání nosných podkladů před pokládkou podlahových krytin a provádění nátěrů v suchém prostředí. Vhodná i pro prolití ve více vrstvách a upevnění podlahových topení.

Druh výrobku:

Sádrová samonivelační, rychletuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota s obsahem speciálních organických a anorganických pojiv, plniv a zušlechťujících přísad.

Vhodná pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování. S výbornými samonivelačními vlastnostmi a snadnou zpracovatelností.

Není vhodná pro pružné a tvárné podklady jako např. dřevo nebo asfalt.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, nosný a bez trhlin a separačních materiálů (prach, krusty, tuk, oleje, zbytky barev, apod.).

Hladké podklady nutno zdrsnit, případně opatřit adhezivním můstkem. Praskliny a nerovnosti podkladu větší než 20 mm je nutno předem vyspravit. Smršťovací dilatace podkladu je vhodné vyplnit (předlití stěrku, zatlmením). Funkční objektové konstrukční dilatace je nutné zachovat (vyplnění pružnou výplní a profíznutí stěrky).

Podklad smí vykazovat zbytkovou vlhkost max. 2 % hmotnosti.

Před aplikací stěrky je třeba savé podklady napenetrovat např. penetrací ARDEX P 51 nebo FLOORDEX MULTI PD zředěnou v poměru 1:3 s vodou. Nesavé podklady opatřit nátěrem z ARDEX P 82 nebo ARDEX P 4.

Zpracování:

Při ručním zpracování se stěrka připraví v mísicím vědru do aplikační konzistence postupným přidáním suché směsi do předepsaného množství vody za současného míchání pomocí vrtulového míchadla po dobu 1 až 2 minuty s rychlostí max. 600 ot./min. až do vzniku tekuté homogenní hmoty, která se ponechá cca 30 sekund odstát a následně se při pomalých otáčkách krátce domísí.

Po rovnoměrném rozlití hmoty na podkladní plochu se

vrstva podle potřeby dorovná do požadované tloušťky pomocí zubového hladítka a průběžně se od vzdušný ježkovým válečkem, který současně napomáhá její nivelizaci.

V případě strojního zpracování se míchání provádí omítacím strojem s příslušenstvím doporučeným výrobcem pro aplikace podlahových samonivelačních hmot. Kontrola aplikační konzistence se provádí předem zkouškou rozlivu podle EN 12706. K rozmíchání se použije pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008.

FLOORDEX LEVEL 250G se zpracovává při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Upozornění:

Čerstvě aplikovanou stěrku je nutno chránit minimálně 24 hodin před prudkým vyschnutím a tepelnými rázy (průvan, přímý sluneční svit, sálavé teplo z topidel apod.). Přidávání přísad a plniva k hotové směsi je nepřípustné.

POZOR:

Může způsobit podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Udržujte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Zabraňte kontaktu s očima, kůží nebo oděvem. Při kontaktu s očima opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to možné. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte v suchu.

Obsah / obal odstraňte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Technická data:

Záměsný poměr: cca 4,5-5 litrů vody:25 kg prášku

Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²
(při vrstvě 1 mm)

Síla vrstvy: 2-25 mm

Zrnitost: do cca 0,7 mm

**Pevnost v tahu
za ohybu:** $\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$

Pevnost v tlaku: $\geq 25,0 \text{ N/mm}^2$

Zpracovatelnost: min. 20 minut
(20°C)

Pochůznost po: cca 3 hodinách
(20°C) chránit 24h před průvanem a sluncem

Pokládka po: cca 2-3 dnech při vrstvě 15mm
(20°C) (Před pokládkou provést kontrolní měření)

**Vhodnost pro
podlahová topení:** ANO

**Zatížitelnost pojezdem
kolečkovým nábytkem:** ANO

Reakce na oheň: A1

Balení: pytle po 25 kg netto

Skladování: V suchých prostorech v originálním uzavřeném balení cca 9 měsíců.

Likvidace odpadu: Podle zákona č 188/2004 Sb. a vyhlášky 381/02001 Sb.

Bezpečnost práce: údaje naleznete v bezpečnostním listu produktu

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.