



Tvrdý voskový olej NATURAL č. 3041

High Solid

Pro dřevěné podlahy, nábytkové desky a pracovní plochy

Jedinečná vrstva nátěru pro světlé druhy dřeva

Na bázi přírodních vosků – prodyšný

Zdravotně nezávadný

Lehce bíle pigmentováno – uchovává přirození barevný tón dřeva – nevyvolává efekt mokrého dřeva ani opálený vzhled

3041 Natural

transparentní

Popis produktu:

Velmi lehce bíle pigmentový (pouze 2% bílého pigmentu) matný nátěr na dřevo, který jedinečným způsobem kombinuje výhody a přednosti přírodních olejů a vosků v jednom prostředku. Plocha ošetřená Osmo Tvrdým voskovým olejem Barevným Natural odpuzuje nečistoty a vodu, je odolná vůči otěru a je příjemná na dotyk. Díky malému obsahu bílých pigmentů chrání dřevo téměř neviditelným způsobem. Tento bílý, skoro neviditelný pigment se postará o to, aby dřevo zůstalo světlé, jako neopracované čerstvě položené dřevo.

Ve srovnání s běžnými nátěrovými hmotami vytváří přírodní oleje a vosky stejnoměrné zbarvení a také příjemný hladký povrch.

Snadno aplikovatelný, bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby mezibroušení – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1A, zamezuje vzniku stop po vodě. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

Doporučené použití:

Ideální pro dřevěné podlahy, nábytkové desky a pracovní plochy v interiéru.

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafinů, oxidu titaničitého, sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/i, 500 g/l).

Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání.

Skladování:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Tvrdý voskový olej Barevný Natural je připraven k přímému použití, prosím neřed'te. Dobře před použitím promíchejte. Nátěr obsahuje 2% bílého pigmentu a ten musí být velmi pečlivě rozmíchán před aplikací, aby bylo dosaženo jednotného barevného odstínu po zaschnutí.

Staré mikroporézní nátěry očistěte, popřípadě slabě obruste, staré vrstvy barev a laků odstraňte (pomocí Osmo Odstraňovače nátěrů nebo obroušením). Při broušení používejte vhodnou masku proti prachu. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo tmelem na dřevo.

Před aplikací nátěru pečlivě dřevěné plochy obruste. Nejdříve použijte hrubý smirkový papír a pro konečné dobroušení podlah nebo pracovních ploch použijte hrubost P120-150, pro nábytek P220-240. Před aplikací nátěru pečlivě z povrchu odstraňte brusný prach (kartáčem nebo vysavačem).

Aplikace:

Přípravek naneste v tenké vrstvě pevným Osmo štětcem, Osmo podlahovým štětcem (220 mm) nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání. Poté naneste druhou vrstvu nátěru stejným způsobem. Při renovaci olejovaných / voskovaných podlah zpravidla postačuje jeden nátěr na očištěnou a suchou plochu.

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí:

Přibližně 24 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Upozornění:

Pomocí suchého válečku z mikrovlákna je možno do třiceti minut po provedení nátěru zchladit případné stopy po štětcí. OSMO Tvrdý voskový olej Barevný Natural chrání dřevo, aniž je vidět.

Na tmavých/načervenalých dřevěch vytváří OSMO Tvrdý voskový olej Barevný Natural lehce bělavý nádech. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

Pozor! Na vnitřních plochách skříní a zásuvek naneste pomocí hadříku maximálně jednu vrstvu.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.



Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00