

Informace o produktu: Vosk na řezné hrany č. 5735 (vnější použití)

Vosk na řezné hrany



Speciální přípravek pro ochranu řezných hran proti nasávání vlhkosti a tvorbě trhlin Vhodný pro terasové dílce a jiné prvky s řeznými hranami z tvrdých a měkkých dřevin

Popis produktu:

Osmo Vosk na řezné hrany je určený speciálně pro navoskování řezných hran dřeva, které chrání proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek, a pro ochranu před vznikem prasklin. Minimalizuje nasávání vody stejně jako vysušování řezných hran. Chrání dřevo také zevnitř, protože dochází ke kapilárnímu vstřebávání. Zabraňuje bobtnání a sesychání dřeva stejně jako omezuje výron ve dřevě obsažených látek.

- chrání před tvorbou prasklin
- minimalizuje bobtnání a sesychání dřeva
- působí i zevnitř dřeva
- bez obsahu silikonů
- bez obsahu vody
- vysoká odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
- snadno aplikovatelný
- bezbarvý – univerzální použití

Doporučené použití:

Osmo Vosk na řezné hrany se hodí převážně na řezné hrany terasových dílců, fasádních nebo střešních prvků z tvrdých a měkkých dřevin jako jsou bangkirai, teak, massaranduba, garapa, ipe, stejně jako pro borovici, smrk, modřín, cedr a tepelně ošetřené dřevo (termowood).

Barevné odstíny:

Odstín č. 5735 bezbarvý

Informace o produktu: Vosk na řezné hrany č. 5735

(vnější použití)

Dodávaná balení:

Balení o objemu 0,375 l.

Vydatnost:

1 litr výrobku Vosk na řezné hrany ošetří ca. 5m² dřevěného povrchu.

1 litr výrobku Vosk na řezné hrany ošetří ca. 600 kusů terasových dílců z obou stran. Přibližně 2 m² řezného povrchu. Obsah 0,375 l vystačí zhruba 230 terasových dílců (oboustranně).

Vydatnost velmi závisí na vlastnostech dřeva a také na struktuře povrchu. Řezané hrany pojmu více materiálu než hrany zahoblované do hladka.

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafinů, sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/j, obsah VOC max. 500 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota):

0,88 – 0,95 g/cm³

Viskozita:

25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrop

Zápach:

slabý (po rostlinných olejích), po zaschnutí bez

zápachu

Teplota vznícení:

45-52 °C nach DIN EN ISO 2719

Doba použitelnosti:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchován dobře uzavřený na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Vosk na řezné hrany je připraven k přímému použití, prosím neřed'te. Dobře před použitím promíchejte.

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Aplikace:

Přípravek Osmo Vosk na řezné hrany naneste na řezné plochy štětcem. Abyste docílili optimální ochrany silně nasákavého dřeva, aplikujte dva nátěry vlhký do vlhkého nebo po důkladném zaschnutí prvního nátěru aplikujte druhou vrstvu.

Informace o produktu: Vosk na řezné hrany č. 5735

(vnější použití)

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistíte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 4 hodiny (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí.

Upozornění:

Výrobek používejte pouze na řezné hrany, přípravek není určen na velké plochy. Osmo Vosk na řezné hrany, který ukápl na jiné plochy než pro které je určen, utřete houbičkou. Přírodní oleje zdůrazňují přirozenou barvu dřeva (permanentně „mokrý“ vzhled).

Bezpečnostní pokyny:



Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrný nebezpečných odpadů.

Výrobek obsahuje: 2 - Butanonoxim

Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

Odstraňování:

Zbytky výrobku a zcela vyprázdňené obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – předejte na sběrné místo nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdňené obaly.

Informace o produktu: Vosk na řezné hrany č. 5735 **(vnější použití)**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich [www](http://www.osmo.cz).

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
listopad 2015