



## **Vosková impregnace - ochrana dřeva č. 4006- bezbarvá pro vnitřní (vnější) použití, bez obsahu biocidních účinných látek**

**Popis výrobku:** Osmo Ochrana dřeva bezbarvý, polomatný, speciální voskový podkladový a ochranný nátěr na bázi přírodních olejů a vosků. Je vyroben zcela bez obsahu organických biocidů a proto může být použit pro ošetření dřeva ve vnitřních prostorách nebo i pro dětské hračky nebo vybavení hřišť. Osmo Ochrana dřeva vykazuje extrémní vodoodpudivé účinky.

Osmo Ochrana dřeva neobsahuje biocidy ani konzervační látky. Je bezpečná pro lidi, zvířata i rostliny a splňuje požadavky normy DIN 53160 (odolnost vůči potu a slinám) a normy EN 71.3 (vhodný pro dětské hračky).

**Oblasti použití:** Veškeré interiérové dřevěné prvky, zejména podlahy ze dřeva se sklony k modrání (např. borovice), okenní rámy, dřevěné prvky v koupelnách apod. Stropní a stěnové obložení z měkkých dřevin (bor, smrk)

Pokud je to možné, nátěr naneste před vlastní montáží dřevěných konstrukcí tak, aby došlo k ošetření dřeva ze všech stran a jako finální nátěr doporučujeme během týdne aplikovat jeden z konečných povrchových úprav a to : Dekorační vosk transparentní, Dekorační vosk Creativ, Tvrdý voskový olej, Speciální terasový olej nebo Selské barvy.

Neaplikujte nátěrové hmoty na vodné bázi.

### **Barevné odstíny:**

č. 4006 bezbarvý

**Velikosti balení:** 0,75 l, 2,5 l 25 l

**Počet nátěrů :** 120-160 ml/m<sup>2</sup> - ( při máčení ca. 2 min.)

### **Obsažené látky:**

Osmo Ochrana dřeva je na bázi přírodních olejů a vosků (slunečnicový olej, sojový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk). Zůstává mikroporézní – dřevo může dýchat.

Oleje a vosky chrání dřevo zevnitř. Dřevo zůstane zdravé a elastické. Vlhkost může volně odcházet a nedochází tak ke kroucení a deformacím dřeva.

Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání.

**Skladovatelnost:** 5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený.

**Příprava** Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo Ochrana dřeva je připravený ihned k použití, neředěte. Dobře promíchejte. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Nátěr aplikujte ze všech čtyř stran na dřevo a nechte ca. 24 hodin uschnout.

### **Zpracování:**

Výrobek je určen k přímé aplikaci. Neředěte. Pevným štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovláken naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání 24 hodin. Po zaschnutí aplikovat konečný nátěr z řady OSMO doporučených výrobků.

Při aplikaci máčením nechte máčet ca. 2 minuty. Po té je třeba ca. 36 hodin nechat schnout před aplikací konečného nátěru.



## **Vosková impregnace - ochrana dřeva č. 4006- bezbarvá pro vniřní (vnější) použití, bez obsahu biocidních účinných látek**

### **Konečné ošetření dřeva:**

Osmo Ochrana dřeva není konečný samostatný nátěr. Nejpozději do 1 týdne po aplikaci Ochrany dřeva je nutno dřevo ošetřit konečným OSMO nátěrem. ( Dekorační vosk transparentní, Dekorační vosk Creativ, Tvrdý voskový olej, Speciální terasový olej nebo Selské barvy ). Nelze použít pod nátěry na vodní akrylátové bázi.

**Čištění pracovního náradí:** Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

### **Doba schnutí:**

při aplikaci štětcem : cca 24 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Při aplikaci máčením : cca. 36 hodin

### **Fyzikální vlastnosti:**

Specifická hmotnost (hustota) : 0,86 g/cm<sup>3</sup> při 20°C

Viskozita: 60 s, 2 mm dle DIN 53211

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: ≥ 55°C dle DIN 53213

**Bezpečnostní pokyny:** S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

**Pozor:** Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 01/2011)

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSO HOLZ und COLOR GmbH  
importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00