

# optima SDE new AB

**FABRICAGEMETHODE**  
Getuft 1/10" velours COC

**POOLSAMENSTELLING**  
100% PA IMPREL®

**TUFTDOEK**  
Geweven PP

**RUG**  
Action Back

**POOLGEWICHT**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAAL GEWICHT**  
ca. 1.730 gr/m<sup>2</sup>

**POOLHOOGTE**  
ca. 4 mm

**TOTALE HOOGTE**  
ca. 6 mm

**AANTAL NOPPEN**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**GELUIDSISOLATIE**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L

**GELUIDSABSORPTIE**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**WARMTEDOORLAATBAARHEID**  
0,11 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEID**  
5-6

**WATERECHTHEID**  
4-5

**BRANDKLASSE**  
Brandklassement C<sub>fl</sub>-s1  
alleen bij volledige verkleving

**MÉTHODE DE FABRICATION**  
Tuftée 1/10" velours COC

**COMPOSITION DU VELOURS**  
100% PA IMPREL®

**SUPPORT**  
Tissé PP

**DOSSIER**  
Double dossier synthétique

**POIDS DU VELOURS**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**POIDS TOTAL**  
ca. 1.730 gr/m<sup>2</sup>

**HAUTEUR DU POIL**  
ca. 4 mm

**HAUTEUR TOTALE**  
ca. 6 mm

**NOMBRE DE POINTS**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**ANTISTATIQUE PERMANENT**  
<2 kV

**ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L

**ABSORPTION PHONIQUE**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**RÉSISTANCE THERMIQUE**  
0,11 m<sup>2</sup> K/W

**RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE**  
5-6

**RÉSISTANCE À L'EAU**  
4-5

**CLASSEMENT FEU**  
Classement feu C<sub>fl</sub>-s1  
uniquement en pose collée

**HERSTELLUNGSVERFAHREN**  
Getuftet 1/10" COC velours

**POLMATERIAL**  
100% PA IMPREL®

**TRÄGERMATERIAL**  
Bändchengewebe PP

**RÜCKENAUSRÜSTUNG**  
Textilrücken

**POLGEWICHT**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**GESAMTGEWICHT**  
ca. 1.730 gr/m<sup>2</sup>

**POLHÖHE**  
ca. 4 mm

**GESAMTHÖHE**  
ca. 6 mm

**NOPPENZAHL**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**TRITTSCHALLDÄMMUNG**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L

**SCHALLABSORPTIONSGRAD**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND**  
0,11 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEIT**  
5-6

**WASSERECHTHEIT**  
4-5

**BRANDVERHALTENSKLASSE**  
Baustoffkl. C<sub>fl</sub>-s1  
nur wenn vollflächig verklebt

**MANUFACTURING PROCESS**  
Tufting 1/10" cut pile COC

**PILE CONTENT**  
100% PA IMPREL®

**PRIMARY BACKING**  
Woven PP

**SECONDARY BACKING**  
Synthetic backing

**PILE WEIGHT**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT**  
ca. 1.730 gr/m<sup>2</sup>

**PILE HEIGHT**  
ca. 4 mm

**TOTAL HEIGHT**  
ca. 6 mm

**NUMBER OF KNOTS**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENTLY ANTISTATIC**  
<2 kV

**SOUND INSULATION**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L


**SOUND ABSORPTION**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**THERMAL RESISTANCE**  
0,11 m<sup>2</sup> K/W

**LIGHT FASTNESS**  
5-6

**WATER RESISTANCE**  
4-5

**FIRE CLASS**  
Fireresistance C<sub>fl</sub>-s1  
only with full adhesion




Colours and widths

	16	25	28	33	35	44	47	53	64	71	73	91
Optima	16	25	28	33	35	44	47	53	64	71	73	91
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ca 5m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Optima	95	177	179	196								
ca 4m	.	.	.	.								
ca 5m	.	.	.	.								

REG.NR. 80E2C5AE  
www.pro-dis.info

EMPHASIS • CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT • GUT TESTED

TRI  
Textiles & Flooring Institute GmbH





arc edition®  
performance flooring

by Balta

# optima SDE new AB




▲ 33




▲ 16




▲ 64




▲ 28



▲ 91



▲ 35




▲ 71



▲ 53




▲ 25



▲ 47



▲ 44




▲ 73



▲ 177



▲ 95



▲ 179



▲ 196